

**Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság  
149/2022. (X. 5.) ÚB számú határozata**

**állásfoglalás az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok  
keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás alkalmazásáról**

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 140/2021. (XI. 3.) számú határozattal elfogadott e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírással (a továbbiakban: e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME) kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja:

- a) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME 5.2.1., 6.2.1., valamint 7.2.1. pontjában foglaltak alapján a keveréktervezés során valamennyi (az alábbiakban felsorolt) határérték betartása kötelező az alábbiak szerint:
- 0,063 mm,
  - 1 mm,
  - 2 mm,
  - D,
  - $1,4 \cdot D$ ,
  - keveréktípustól függően a  $2 \text{ mm} < \text{szita} < D$  tartományban legfeljebb 3 különböző szitaméretnél rögzített tervezési határérték.
- b) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME 9. pontjára vonatkozóan szükséges figyelembe venni, az MSZ EN 13108-21:2016 szabvány, A3.1. pontjában rögzítettek, mely szerint a működés megfelelőségi szintjének (OCL) meghatározásánál, a keverék összetételét 6 paraméteren kell ellenőrizni, melyek az alábbiak:
- oldható-kötőanyagtartalom,
  - alábbi szitákon áthullott százalék:
    - o 0,063,
    - o  $0,063 \text{ mm} < \text{jellemző szita} < 2 \text{ mm}$  (továbbiakban kiválasztott jellemző finom szita),
    - o 2 mm,
    - o  $2 \text{ mm} < \text{jellemző szita} < D$  (továbbiakban kiválasztott jellemző durva szita),
    - o D.

A keveréktervezés során kapott szemmegoszlási görbén a gyártónak meg kell határozni az üzemi gyártásellenőrzés során alkalmazni kívánt kiválasztott jellemző finom szita és kiválasztott jellemző durva szita méretét és azokat a keverék-összetételben fel kell tüntetni.

A kiválasztott jellemző durva szitának  $D/2$  vagy annál nagyobb méretűnek kell lennie.

*(Megjegyzés: a  $D_{max}=4 \text{ mm}$  keverékek esetén nincs kiválasztott jellemző durva szita.)*

c) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 ÚME M3. Teljesítménynyilatkozat (Minta) mellékletére vonatkozóan szükséges figyelembe venni, hogy az aszfaltkeverékről kiadott teljesítménynyilatkozaton, az alábbi összetételi paraméterek és gyártási tűrésük feltüntetése kötelező:

- oldhatókötőanyag-tartalom,
- az alábbi szitákon áthullott százalék:
  - o 0,063 mm,
  - o kiválasztott jellemző finom szita,
  - o 2 mm,
  - o kiválasztott jellemző durva szita,
  - o D.

Budapest, 2022. október 5.