

Javítás

Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok 1. rész Kőanyagalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz

Előírás

Kiadás éve: 2008

Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT)

MAÚT-szám: e-UT 05.01.12:2008

MAÚT-kategória: előírás (14 oldal)

Impresszum: 2008. december 31.
Magyar Útügyi Társaság, 1024 Budapest, Petrezselyem u. 15–19., www.maut.hu

ISBN: –

Tárgy: Az utak, repülőterek, valamint hídburkolatok aszfaltkeverékeinek gyártásához, felületi bevonatainak készítéséhez felhasználható útépítési zúzottkövek, zúzottkavicsok tisztasági, geometriai (szemszerkezeti) és fizikai követelményei

Előzmények: ÚT 2-3.601:2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok

Visszavonás: –

Javítás: A 12. oldal 4.3.4.1. pont az alábbiak szerint módosul:

Az MSZ EN 1097-8 szerint végzett vizsgálat során alkalmazott etalonközet uzsai bazalt. Az etalonközetként használt uzsai bazalt alkalmazása esetén a PSV-érték meghatározását a

$$PSV = S + (51,0) - U$$

képlettel kell végezni, ahol:

S – a vizsgált kőanyag átlagos csúszósúrlódási értéke,

U – az etalonként vizsgált uzsai bazalt próbatest átlagos csúszósúrlódási értéke.

A javítás közzététele: 2013. május 15.

Megjegyzés: –